

CRÉALANE T

ENDUIT DÉCORATIF
ORGANO-MINÉRAL



ENDUIT DÉCORATIF TALOCHÉ FIN

- ✓ Finition fine
- ✓ Fait partie du CRÉALANE "SYSTÈME FIN"
- ✓ Application facile
- ✓ Aspect mat



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

2 kg/m²

Teintes

611 teintes

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnement

Seau de 25 kg

Approvisionnement

Pour obtenir une bonne homogénéité de teinte, il est recommandé d'utiliser sur une même façade uniquement des produits présentant le même numéro de lot, la teinte de l'enduit pouvant varier selon les fabrications.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : pâte granuleuse teintée

Composition : dispersion aqueuse de copolymères acryliques, résine siloxane, charges minérales et adjuvants

Densité : 1,8

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Norme NF T 36-005	Famille II Classe 2b
Norme NF EN 1062-1	E5 S3 V2 W2 A0

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Sous-couche du CRÉALANE "SYSTÈME FIN" en ITE.
- Décoration des façades de tous types de bâtiments.

Supports admis

- Béton banché.
- Enduit bâtard ou à base de ciment.
- Enduit monocouche.
- Ragréage mural.
- RHÉAMIX MONO revêtu de CRÉALANE FOND (systèmes RHÉATHERM 600, RHÉATHERM 600 LR).

Supports exclus

- Parties extérieures horizontales ou inclinées à moins de 45° par rapport à l'horizontale.
- Parties extérieures situées à moins de 15 cm au-dessus du niveau du sol.
- Surfaces métalliques.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

Norme NF P 74-201 / DTU 59.1 de juin 2013

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Le support ne doit être ni gelé, ni surchauffé.
- Ne pas appliquer lorsque la pluie ou le gel sont imminents.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le support doit être plan. Si nécessaire, le ragréer avec le ragréage mural BÉTOMUR ou PELLIPLAST (voir fiches techniques).
- Appliquer le régulateur de fond CRÉALANE FOND (voir fiche technique pages 86-87).
- **Surfaces importantes :**
Réaliser un appareillage de joints avec du papier adhésif, qui sera retiré avant la formation de peau de l'enduit.

Préparation du produit

- Brasser CRÉALANE T à fond de seau.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Temps de séchage	3 à 4 h
Délai avant durcissement final	3 à 4 semaines

- Appliquer uniformément CRÉALANE T à la taloche inox ou plastique en le tirant à l'épaisseur du grain.
- Talocher en appliquant un mouvement circulaire, de manière à bien uniformiser et refermer la surface.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.