

# RÉALISER UNE PISCINE PRIVATIVE EN FINITION ENDUIT



## PRODUITS À EMPLOYER



### FONDA ÉPAIS - K220

Indispensable sur support blocs béton et blocs à bancher avant l'application de KRISTEAU CUVELAGE.

Applicable manuellement et mécaniquement.  
Épaisseur maximale d'application par passe : 20 mm  
*Fiche technique pages 44/45*



### KRISTEAU CUVELAGE - K224

Applicable directement sur support béton banché  
Disponible en gris et blanc  
Applicable manuellement et mécaniquement  
Épaisseur par passe : 2 à 3 mm  
*Fiche technique pages 48/49*

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, sain, cohésif et débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Arrondir les gorges avec le mortier de réparation fibré **RÉPATECH R4**.
- En mise en œuvre directement sur béton banché, il faut ragréer préalablement les nids de gravier et les trous avec **RÉPATECH R4**.
- Sur supports blocs béton, appliquer **FONDA ÉPAIS** avant **KRISTEAU CUVELAGE**.



## APPLICATION DE KRISTEAU CUVELAGE

- Appliquer une 1<sup>ère</sup> couche à raison de 2 à 2,5 kg/m<sup>2</sup> à la brosse, au rouleau ou à la machine à projeter.
- En projection mécanique, utiliser une machine à faible débit équipée d'une buse de 8 mm et régler la première passe à la lisseuse immédiatement après application.
- Laisser sécher 4 h minimum (à +20°C), puis humidifier.
- Appliquer la 2<sup>ème</sup> couche à raison de 1,5 à 2 kg/m<sup>2</sup>.
- Attendre 10 jours avant la mise en eau.



En finition carrelée, consultez notre Guide Sols & Carrelage pour une solution avec le système d'étanchéité **FLEXÉTANCHE ULTRA**, les colles **COLLIFLEX PREMIUM 2** ou **COLLIMIX PREMIUM 2** et les joints **PLATINIUM**.  
Cahier des Charges disponible sur demande et Avis Technique **FLEXÉTANCHE ULTRA** piscine en cours.



## CONSEIL

En cas de forte contre-pression (proximité de nappes phréatiques, profondeur importante du bassin...) un cuvelage devra être réalisé.

### INFO PLUS

La piscine private en finition enduit présente des avantages économiques et esthétiques avec un aspect naturel et minéral.