

URBA SCELL TP 0/4

MORTIER DE VOIRIE NOIR



MORTIER DE VOIRIE HAUTES RÉSISTANCES

- ✓ Couleur = NOIR
- ✓ Résistant aux agressions chimiques et aux sels de déverglaçage
- ✓ Résistances mécaniques très élevées :
 - supérieures à 50 MPa à 24 h
 - et 70 MPa à 28 jours
- ✓ Compatible avec l'ensemble des classes d'environnement définies dans la norme NF EN 206/CN

SOLUTION CHANTIER
À DÉCOUVRIR P. 124



CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre noire

Composition : ciment, charges minérales, adjuvants spécifiques

Granulométrie : 0/4 mm.

Conforme à la norme NF EN 1504-3 Classe R4

PERFORMANCES MESURÉES*

Résistance en compression	À +5°C	À +20°C
2 h	-	20 MPa
4 h	20 MPa	-
24 h	35 MPa	> 50 MPa
7 jours	60 MPa	> 60 MPa
28 jours	70 MPa	70 MPa

* Ces valeurs ont été mesurées en conditions de laboratoire ; elles peuvent être issues de données statistiques ou d'essais ponctuels et sont données à titre indicatif.

INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

21 kg/m² et par cm d'épaisseur

Conservation

12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé. Après quelques mois de stockage, le temps de prise peut être allongé sans que les caractéristiques du produit ne subissent de modifications (notamment les délais de remise en service).

Conditionnement

Sac de 25 kg - Palette de 56 sacs

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Scellement et rehausse de tampons, de regards de visite et de chambres de télécommunication.
- Réfection ponctuelle de voie de circulation, y compris les chaussées en béton à trafic intense (T0) selon classement CEREMA.
- Fixation de mobilier urbain, panneaux de signalisation...
- Réparation ponctuelle de nid de poule, de trou...
- Épaisseur d'application : 15 à 200 mm.

Supports admis

- Tous supports à base de liant hydraulique.

Usage exclu

- Mise en contact avec des eaux pH < 6,5.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

- Homologation Orange - Produit répondant aux exigences des performances (rapport du CERIB n° 020811)
- Conforme au marquage CE de la norme NF EN 1504-3 classe R4 « Produits et systèmes pour la réparation structurale et non structurale »
- PV de résistance aux cycles de gel-dégel avec immersion dans des sels de déverglaçage
- Marquage CE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

- Scellement de tampon de voirie :
Décaisser jusqu'à la rehausse, où le béton est sain. Vérifier la stabilité de l'ouvrage, le bon état du béton de la rehausse.
Piquer de manière à obtenir des bords francs. Dégager un espace de 3 cm minimum entre le cadre du tampon et le support.
- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Humidifier le support avant l'application. Le support doit être humide en profondeur mais non ruisselant en surface.

Préparation du produit

- Gâcher à la bétonnière ou au malaxeur électrique.
- Préparation possible à la truelle pour des petites quantités.
- Taux de gâchage : **2,5 à 3 L** d'eau par sac de 25 kg.
- Ne jamais rebattre le mélange après son début de prise.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE	À +5°C	À +20°C
Durée d'utilisation du mélange	30 min	10 min
Fin de prise	1 h	30 min
Remise en service	2 h	1 h

- Appliquer le mortier de façon traditionnelle, à l'aide d'une pelle ou d'une truelle.
- Une aiguille vibrante peut être utilisée au moment de la mise en place du mortier pour obtenir un remplissage optimal, sans inclusion d'air.
- Avant le début de prise, réaliser la finition à la taloche plastique.
- Par temps chaud, pour éviter une dessiccation de l'ouvrage, maintenir la surface humide en pulvérisant un produit de cure ou en déployant un film polyane sur la surface.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.