V760 ANGLÉTANCHE

ACCESSOIRE D'ÉTANCHÉITÉ

BANDE DE RENFORT D'ETANCHÉITÉ À MAROUFLER

- **Utilisable dans CRYLIMPER ou CRYLÉTANCHE**
- **Largeur 12 cm**
- **Bande élastomérique centrale résistant à la déformation**
- **Visée dans le certificat QB de CRYLIMPER**

INFORMATIONS PRODUIT

Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du soleil dans un local tempéré et correctement ventilé.

Conditionnements

Rouleau de 120 mm x 10 ml
Rouleau de 120 mm x 50 ml

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Composition : bande tricotée en fibre de polyester enduite dont le centre est recouvert d'un revêtement élastomérique
Couleur : bande centrale : gris foncé avec logo VPI en surimpression bleue
Enduction centrale : 70 mm
Épaisseur : 0,56 mm
Masse linéique : 35 g/m

PERFORMANCES	
Charge de rupture longitudinale : selon EN ISO 527-3	67 N / 15 mm
Résistance à la pression d'eau : selon EN 1928 (version B)	1,5 bar

DOMAINE D'EMPLOI

Documents de référence

- Renfort visé dans le certificat QB de **CRYLIMPER** n° 111 PE 06
- DTU 52.2

Destination

Bande de renfort d'étanchéité des systèmes **CRYLIMPER** et **CRYLÉTANCHE**. Utilisable pour le traitement des angles, des arrivées d'eau et des jonctions sol/mur.

Supports admis

Tous supports admis pour le système associé.
Voir la fiche technique correspondante.

Usage exclus

En association avec un mortier ciment.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'Avis Technique le concernant.
Le support sera préparé conformément aux exigences du système appliqué.
Appliquer le primaire requis et attendre son séchage.

Application

Appliquer à la brosse une première couche du produit d'imperméabilisation ou d'étanchéité associé sur la zone à traiter avec la bande en débordant de part et d'autre.
Maroufler immédiatement **ANGLÉTANCHE** dans cette passe à l'aide d'un plattoir inox, en prenant soin de plier la bande dans son milieu et de bien la plaquer pour le traitement d'un angle rentrant (raccord mur/mur ou sol/mur).
Le recouvrement entre deux bandes sera de 5 cm minimum en ayant pris soin d'enduire la bande déjà posée avec une couche de résine.

Appliquer ensuite **CRYLIMPER** ou **CRYLÉTANCHE** en partie courante en venant systématiquement recouvrir **ANGLÉTANCHE** de manière à assurer la continuité du revêtement.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.

Édition 2025 / Réf 03/25