

V785 BANDE FLEXÉTANCHE ULTRA

ACCESSOIRE D'ÉTANCHÉITÉ

VPI



BANDE DE RENFORT À MAROUFLER

- Résistant aux alcalins du ciment
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Permet de traiter les points singuliers des chantiers réalisés avec FLEXÉTANCHE ULTRA
- Utilisable aussi avec CRYLÉTANCHE



INFORMATIONS PRODUIT

Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké dans un local tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

Rouleau de 120 mm x 20 m

Produit associé

V789 KIT ACCESSOIRES ÉTANCHÉITÉ contenant :

- 2 platines FLEXÉTANCHE ULTRA
- 4 angles rentrants FLEXÉTANCHE ULTRA
- 2 angles sortants FLEXÉTANCHE ULTRA

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Composition : bande en élastomère thermoplastique recouvert sur les deux faces par un tissé en polypropylène

Couleur : gris clair avec marquage VPI bleu

Masse linéique : env. 44 g/m

Épaisseur : 0,66 mm

PERFORMANCES

| | |
|--|---------------|
| Charge de rupture longitudinale : selon EN ISO 527-3 | 120 N / 15 mm |
| Élongation à la rupture longitudinale : selon EN ISO 527-3 | 70 % |
| Résistance à la pression d'eau : selon EN 1928 (version B) | 1,5 bar |

DOMAINE D'EMPLOI

Documents de référence

- Cahier des charges VPI FLEXÉTANCHE ULTRA - Planchers intermédiaires
- Cahier des charges VPI FLEXÉTANCHE ULTRA - Piscines

Destination

Bande de renfort d'étanchéité pour traitement des points singuliers avec FLEXÉTANCHE ULTRA. Utilisable pour traitement des angles, des arrivées d'eau et les jonctions sol/mur et mur/mur.

Supports admis

Tous supports admis pour FLEXÉTANCHE ULTRA. Voir sa fiche technique.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

Le support sera préparé conformément aux exigences du système appliqué.

Appliquer le primaire requis et attendre son séchage.

Application

Appliquer une première couche de FLEXÉTANCHE ULTRA sur la zone à traiter avec la bande en débordant de part et d'autre et la répartir à l'aide d'un peigne U4.

Maroufler immédiatement la BANDE FLEXÉTANCHE ULTRA dans cette passe en prenant soin de bien la plaquer et de plier la bande dans son milieu pour le traitement d'un angle rentrant (raccord mur/mur ou sol/mur).

Le recouvrement entre deux bandes sera de 5 cm minimum en ayant pris soin d'enduire la bande déjà posée avec une couche de FLEXÉTANCHE ULTRA appliquée comme décrit plus haut. Après séchage, appliquer FLEXÉTANCHE ULTRA sur la totalité de la zone traitée comme en partie courante.

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ou une responsabilité de la part des vendeurs des produits. Toute utilisation, d'application et des matériaux doit être effectuée conformément à la notice technique et à la notice de pose. Toute utilisation non conforme peut entraîner des dommages et des conséquences juridiques. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr.