

RÉALISER UNE PISCINE PRIVATIVE EN FINITION ENDUIT



PRODUITS À EMPLOYER



FONDA ÉPAIS - K220

Indispensable sur support blocs béton et blocs à bancher avant l'application de KRISTEAU CUVELAGE.

Applicable manuellement et mécaniquement.
Épaisseur maximale d'application par passe : 20 mm
Fiche technique pages 42/43



KRISTEAU CUVELAGE - K224

Applicable directement sur support béton banché
Disponible en gris et blanc
Applicable manuellement et mécaniquement
Épaisseur par passe : 2 à 3 mm
Fiche technique pages 46/47

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre, sain, cohésif et débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence.
- Arrondir les gorges avec le mortier de réparation fibré **RÉPATECH R4**.
- En mise en œuvre directement sur béton banché il faut ragréer préalablement les nids de gravier et les trous avec **RÉPATECH R4**.
- Sur supports blocs béton, appliquer **FONDA ÉPAIS** avant **KRISTEAU CUVELAGE**.



APPLICATION DE KRISTEAU CUVELAGE

- Appliquer une 1^{ère} couche à raison de 2 à 2,5 kg/m² à la brosse, au rouleau ou à la machine à projeter.
- En projection mécanique, utiliser une machine à faible débit équipée d'une buse de 8 mm et régler la première passe à la lisseuse immédiatement après application.
- Laisser sécher 4 h minimum (à +20°C), puis humidifier.
- Appliquer la 2^{ème} couche à raison de 1,5 à 2 kg/m².
- Attendre 10 jours avant la mise en eau.



En finition carrelée, consultez notre Guide Sols & Carrelage pour une solution avec le système d'étanchéité **FLEXÉTANCHE ULTRA**, les colles **COLLIFLEX PREMIUM 2** ou **COLLIMIX PREMIUM 2** et les joints **PLATINIUM**.

En cas de pâte de verre, le collage devra se faire avec **PLATINIUM**.



COLLIFLEX PREMIUM 2

COLLIMIX PREMIUM 2



CONSEIL

En cas de forte contre-pression (proximité de nappes phréatiques, profondeur importante du bassin...) un cuvelage devra être réalisé.

INFO PLUS

La piscine private en finition enduit présente des avantages économiques et esthétiques avec un aspect naturel et minéral.