

BADIGEON

PATRIMOINE ET MURS ANCIENS



BADIGEON À LA CHAUX

- Véritable badigeon de chaux en pâte
- Laisse respirer le support
- Prêt à l'emploi
- Peut être dilué pour la réalisation de patines, eaux fortes
- Non filtré (avec présence de grains)
- Aspect mat et traditionnel



INFORMATIONS PRODUIT

Consommation

5 à 8 m²/L et par couche (selon support)

Teintes

320 teintes

La coloration du badigeon est faite à partir de pigments naturels ou de colorants effervescents.

Conservation

Se conserve 24 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnement

Seau de 12 L (17 kg) - Palette de 33 seaux

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : pâte blanche ou teintée.

Composition : chaux grasse (chaux aérienne CL90) en pâte, carbonate de calcium, méthylcellulose, amidon de guar, imprégnants, dispersants.

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Badigeon traditionnel à la chaux aérienne en pâte, en finition des enduits à la chaux pour les murs anciens et le patrimoine.

Supports admis

- Enduits de la gamme patrimoine VPI.
- Maçonneries anciennes de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la NF DTU 26-1.
- Briques pleines et pierres calcaires.
- Maçonneries neuves enduites conformément à la NF DTU 26-1.

Supports exclus

- Supports traités avec un hydrofuge de surface.
- Revêtement organique de tout type (peinture, RPE, RME, imperméabilité de façade).
- Parties extérieures horizontales, inclinées ou basses, exposées aux salissures ou enterrées.

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur quickfds.com.

Préparation des supports

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence et être suffisamment absorbant.

Préparation du produit

Ré-homogénéiser le produit avec un malaxeur à vitesse lente.

Application

• Utilisation en badigeon :

Appliquer le BADIGEON à la brosse à soie.
Appliquer une 1^{ère} couche horizontalement.
Dès que celle-ci est sèche au toucher, appliquer une 2^{ème} couche en croisé ou de haut en bas, en réalisant des mouvements larges, ou en papillon.

• Utilisation en eau forte :

Diluer à raison d' 1 volume de BADIGEON pour 5 volumes d'eau.

• Utilisation en patine :

Diluer à raison d' 1 volume de BADIGEON pour 10 à 20 volumes d'eau selon la transparence souhaitée.

- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

MISE EN OEUVRE

Documents de référence

- NF-DTU 26.1 en vigueur
- NF EN 459-1

Conditions d'application

- Température d'application : +8°C à +30°C.
- Ne pas appliquer par temps humide, pour éviter l'apparition d'efflorescences blanches.
- Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.
- Ne pas teinter avec des colorants organiques.