



RENFORT DES SYSTÈMES D'ÉTANCHÉITÉ PROTEC

✓ **Textile biaxial hautes performances**

Conditionnement

Rouleau de 127 cm x 24 m (lxL).
Environ 25 kg.

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

DOMAINE D'EMPLOI

- Constitution de systèmes stratifiés avec des résines polyester, époxy, polyuréthane ou vinyl ester.
- Renfort des systèmes PROTEC pour l'étanchéité des cuves de rétention industrielles, bassins de rétention pour produits chimiques, stations d'épuration.

MISE EN ŒUVRE

Document de référence

- CCT PROTEC

Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com.