REVÊTEMENT DE PROTECTION

KRISTOFLEX GC

REVÊTEMENT SOUPLE RÉSISTANT AUX AGRESSIONS EXTÉRIEURES

✓ **Imperméabilisation et protection**

✓ **Ouvrages de Génie Civil et de Bâtiment**

Consommation
2 à 3 kg/m²

Conditionnement
Kit de 34 kg :
- Composant A : sac de 25 kg
- Composant B : bidon de 9 kg

Conservation
Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

DOMAINE D'EMPLOI
- Protection des surfaces verticales ou sous faces soumises aux sels et aux cycles gel/dégel : parapets, piles de ponts, glissières bétons, quais maritimes, silos agricoles, réservoirs, ...
- Autres usages : nous consulter.

Supports admis
- Maçonnerie
- Béton

MISE EN ŒUVRE
Document de référence
- SCETAUROUTE résistance à l'écaillage.

Conditions d'application
- Température d'application : +5°C à +35°C.
- Hygrométrie de 70 % maxi. Éviter toute condensation.
- Ne pas appliquer s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation
Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.
Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com.

Préparation des supports
- Le support doit être propre, sain, cohésif, exempt de laitance ou d'huile de décoffrage.
- Ragréer préalablement les nids de graviers et les trous avec RÉPATECH R4 K140 (voir fiche technique correspondante).
- Traiter les fissures avec KRIMASTIC K232 (voir fiche technique correspondante).
- Humidifier avant application.

Préparation du produit
Mélanger la totalité des deux composants à l'aide d'un agitateur électrique pendant 3 min.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Durée pratique d'utilisation	1 h
Délai de mise en service : Circulation piétonne	24 h

- Appliquer une 1ère couche à la brosse, au rouleau ou à la machine, en lissant le produit immédiatement après la projection.
- Ponter les fissures et points particuliers avec une armature maille 4 x 4 ou armature K117 avec un recouvrement de 20 cm de large et de 10 cm de part en part.
- Laisser sécher environ 8 h. Ne pas humidifier entre les deux couches.
- Appliquer la 2ème couche.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

	COMPOSANT A	COMPOSANT B	MÉLANGE A + B
Aspect	Poudre gris clair	Liquide blanc laiteux	Pâte gris clair
Densité	1,2 non tassée	1,03	1,5
pH	-	8	12,5

- **Composition :** ciments spéciaux, granulats sélectionnés, adjuvants spécifiques et résine en dispersion aqueuse

Les informations contenues dans la présente fiche technique ont pour but d'informer sur les propriétés actuelles du produit. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité du fait des variations des procédés d'utilisation, d'application et des matériaux employés. Des essais préalables sont vivement conseillés. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Consultez la version plus récente, disponible sur www.vpi.vicat.fr. 08/17