

BÉTON POUR RÉPARATIONS STRUCTURELLES, COULABLE OU PROJETABLE PAR VOIE SÈCHE

- ✓ Classe R4 selon la norme NF EN 1504-3
- ✓ Tenue à l'eau de mer
- ✓ Correspond à l'ensemble des classes d'exposition de la norme NF EN 206/CN hors XA3



Consommation

Environ 2,1 tonne/m³ de béton en place, hors perte par rebonds.

Conditionnements

- Sac de 35 kg (palette filmée de 42 sacs soit 1470 kg)
- Big-Bag de 1000 kg, vrac (silo, citerne)

Conservation

Un an en emballage d'origine non entamé, stocké à l'abri de l'humidité dans un local sec et ventilé. Le numéro de lot et la date de fabrication du produit sont imprimés sur chaque conditionnement.

Outils

- Machine à projeter par voie sèche
- Bétonnière pour application coulable

DOMAINE D'UTILISATION

Destination

- Large domaine d'utilisation, en particulier :
 - réalisation de confortement (parois clouées, reprise en sous-œuvre ...)
 - par projection voie sèche en milieu neutre ou semi-agressif
 - peut être laissé nu
 - réparation de surface conforme à la norme «Réparation et Renforcement des ouvrages» NF P 95-102.
- Ne convient pas pour des épaisseurs inférieures à 3 cm et en contact avec des solutions acides (pH < 5,5).

Déclinaisons

- Béton 0/8 F 102 // 1 dosé à 500 g/tonne de fibres polypropylène
- Béton 0/8 F 102 // 20 dosé à 20 kg/tonne de fibres métalliques

CARACTÉRISTIQUES

- Ciment CEM I 52,5 N CE PM-ES-CP2 NF St Egrève VICAT - Dosé à 350 kg/m³
- Granulométrie : 8 mm granulats silico-calcaires (100% de passant à 10 mm)

MISE EN ŒUVRE

Paramètres de mise en œuvre

Délai de mise en service : 24 heures

Caractéristiques du produit frais au taux de gâchage de 8 %

- Masse Volumique : 2240 kg/m³
- Fin de Prise (à +20°C) : 5 heures

Caractéristiques du produit durci

- Résistance à la compression à 7 jours : 24 MPa
- Résistance à la compression à 28 jours : 45 MPa

Précautions d'utilisation


Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage.

Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur www.quickfds.com.

La projection implique le respect des règles d'hygiène et de sécurité : se reporter au document spécifique de l'Association pour la Qualité du Béton Projeté (ASQUAPRO).

Documents de référence

- Recommandations AFTES et norme NF P 95-102
- Recommandations ASQUAPRO
- PV du CEBTP n° B 2728 du 31/07/03
- Marquage CE

 09 1164-CPR-PPR003	EN 1504-3
	Produit de réparation du béton pour mortier CC de réparation structurale (à base de ciment hydraulique) de classe R4
VPI - 4 rue Aristide Bergès - F-38080 L'ISLE D'ABEAU	
Résistance en compression	Classe R4
Teneur en ions chlorure	≤ 0,05%
Adhérence	≥ 2 MPa
Résistance à la carbonatation	dK ≤ béton témoin (MC(0,45))
Module d'élasticité	> 20 GPA
Absorption capillaire	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}
Substances dangereuses	Conforme à 5.4
Réaction au feu	Classe A1

Les essais initiaux sont valables pour la formule de base et ses versions fibrées. L'ajout de fibres ne modifie en rien les résultats des essais de types initiaux.

Préparation des supports

- Avant tous travaux, procéder à une étude minutieuse de l'état des bétons et des armatures.
- La teneur en chlorures et l'état de la carbonatation devront être contrôlés préalablement.
- Les supports devront être préparés conformément aux prescriptions de la norme NF P 95-102.

Aspect	Poudre grise
Masse volumique de la poudre non tassée	1650 kg/m ³

- Les parties non saines devront être repiquées jusqu'à l'obtention d'un béton de bonne qualité et suffisamment alcalin. Les supports devront être propres, dépolissés, dégraissés (huile de décoffrage, curing) sans laitance.
- Si nécessaire, les aciers seront dégarnis autant que possible puis brossés, sablés «à blanc» et protégés avec K110 PASSIFER ou K112 RÉPAFER.
- La périphérie des zones à réparer devra être nette, à bord franc.
- Avant la mise en œuvre, les supports devront être mouillés abondamment.

Conditions d'application

- La température doit être comprise entre +5°C et +35°C.
- Éviter d'appliquer dans des conditions extrêmes.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures qui suivent l'application.

Préparation du produit

- Taux de mouillage : 8 %

Application

- Elle se fera conformément aux prescriptions relatives à la projection par voie sèche définie par la norme NF P 95-102 et aux recommandations de l'AFTES.
- Appliquer en une ou plusieurs passes successives, après raidissement de la passe précédente.
- Chaque passe sera laissée brute de projection ou éventuellement légèrement dressée à la règle ; une finition talochée ou lissée pourra être obtenue en appliquant une passe complémentaire d'environ 2 cm après durcissement complet des précédentes.
- Il est également possible d'appliquer une passe de mortier de réparation (S 523 ou K140 RÉPATECH R4) sur une épaisseur minimum de 1 cm.
- Par forte température, réhumidifier le produit pour le protéger de la dessiccation.
- L'épaisseur minimum requise pour le recouvrement des aciers doit être égale ou supérieure à 30 mm.

Nettoyage des outils

A l'eau.