


# V670 PLATINIUM

MORTIER DE COLLAGE  
ET DE JOINTOIEMENT ÉPOXY  
POUR CARRELAGE



## DÉCORATION

- **Idéal pour la pose de mosaïque type pâte de verre**
- **Durabilité des couleurs**
- **Facilité de mise en œuvre**
- **Nettoyage rapide**
- **21 nuances possibles <sup>(1)</sup>**

RG



SOLUTION CHANTIER  
À DÉCOUVRIR P. 164-165

## INFORMATIONS PRODUIT

### Consommation

• En jointoiment : Elle dépend de la largeur des carreaux (A en cm), de leur longueur (B en cm), de leur épaisseur (E en mm) et de la largeur des joints (J en mm), et se calcule en kg/m<sup>2</sup> à l'aide de la formule ci-après :

$$\frac{(A+B) \times E \times J \times 0,14}{A \times B}$$

A x B

Exemples pour un joint de 3 mm de large et 10 mm de profondeur :

- Carreaux de 30 x 30 cm = 0,28 kg/m<sup>2</sup>
- Carreaux de 60 x 60 cm = 0,14 kg/m<sup>2</sup>

Exemples pour un joint de mosaïque de 2 mm de large et 4 mm de profondeur :

- Mosaïque de 2 x 2 cm = 1,12 kg/m<sup>2</sup>
- Mosaïque de 5 x 5 cm = 0,45 kg/m<sup>2</sup>

- En collage : 2,5 à 5 kg/m<sup>2</sup>

### Teintes\*

- **En kit de 5 kg :**

- Blanc pur
- Acier
- Beige

- **En kit de 2,5 kg :**

- Blanc pur
- Acier
- Ardoise
- Anthracite
- Beige
- Sable
- Cacao

- **Paillettes :**

- Argent
- Perle

### Conservation

Se conserve 2 ans dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

### Conditionnements

- **Kit de 5 kg :**

- Composant A : 4,7 kg
- Composant B : 0,3 kg

- **Kit de 2,5 kg :**

- Composant A : 2,35 kg
- Composant B : 0,15 kg

- **Paillettes :**

Boîte de 50 g

\* Coloris donnés à titre indicatif.

[1] 7 teintes + 7 effets pailletés argent + 7 effets pailletés perle.

## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

**Aspect** : résine bi-composants

**Composition** : résine et durcisseur époxydiques en phase aqueuse, charges sélectionnées

**Densité de la pâte** : 1,4

### PERFORMANCES MESURÉES À +23°C

<b>Adhérence initiale par cisaillement</b>	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Adhérence initiale par cisaillement après action de l'eau</b>	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Temps ouvert : adhérence par traction</b>	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Glissement</b>	≤ 0,5 mm
<b>Adhérence par cisaillement après choc thermique</b>	≥ 2 N/mm <sup>2</sup>
<b>Réaction au feu</b>	Classe F

## DOMAINE D'EMPLOI








### Destination

- Collage et jointoiment de carreaux céramiques et de mosaïques, en sol et mur, intérieur et extérieur.
- Adapté aux locaux humides type salles de bains (douches italiennes) et cuisines, y compris collectives.
- Adapté également pour les locaux soumis à de fortes agressions chimiques (industrie agro alimentaire, spa, hammam, piscine collective y compris d'eaux thermales).

### Supports admis

- Béton.
- Enduit ciment.
- Polyester poncé.
- Métal dégraissé.
- Plaque de polystyrène revêtue prête à carrelé.
- Autres supports : nous consulter

## TEINTES\*

	Blanc pur		Beige
	Acier		Sable
	Ardoise		Cacao
	Anthracite		

\* Coloris donnés à titre indicatif.

## MISE EN ŒUVRE

### Documents de référence

- Norme NF-DTU
- Cahiers des Prescriptions Techniques d'exécution en vigueur

### Conditions d'application

Température d'application : +12°C à +30°C.

### Précautions d'utilisation

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage. Vous trouverez les consignes de sécurité de ce produit dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur [quickfds.com](http://quickfds.com).

### Préparation des supports

#### • En collage :

Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.

En sol extérieur, l'ouvrage doit présenter une pente de 1,5 % pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement.

Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).

Éliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage.

Décaper soigneusement toutes les taches.

Poncer les supports en polyester.

Dégraisser soigneusement les métaux.

#### • En jointoiment :

Les joints doivent être propres, secs et débarrassés de toutes traces de ciment, plâtre ou colle.

Ils doivent pouvoir être remplis sur une profondeur au moins égale à la moitié de l'épaisseur des carreaux.

Les carreaux doivent avoir été posés depuis au moins 3 jours s'ils n'ont pas été collés avec **PLATINIUM** et 24 h si c'est le cas.

### Préparation du produit

• Stocker le kit dans un local tempéré (+20°C) 24 h avant utilisation.

• Mélanger les deux composants à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. Pour éviter toute erreur de dosage, il est recommandé d'utiliser la totalité des composants en une seule fois (ne pas fractionner les doses).

• Ne surtout pas ajouter de l'eau au mélange.

• Pour des nuances pailletées, incorporer au mélange la dose de paillettes souhaitée.

### Application

#### DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

<b>Durée d'utilisation du mélange</b>	1 h
<b>Temps ouvert</b>	30 min
<b>Ouverture au passage</b>	24 h

#### DÉLAIS DE MISE EN SERVICE

<b>Milieu humide (douche, cuisine)</b>	5 jours
<b>Locaux P4/P4S</b>	24 h
<b>Piscine</b>	7 à 10 jours

#### • En collage :

Appliquer **PLATINIUM** à la truelle, puis le répartir sur le support avec un peigne cranté adapté au format des carreaux.

Appliquer le carrelage dans la limite du temps ouvert et exercer une pression suffisante pour assurer le bon transfert de la colle. Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

Attendre 24 h avant toute circulation piétonne.

#### • En jointoiment :

Appliquer le mélange sur les carreaux et remplir les joints à l'aide d'une taloche en caoutchouc.

Enlever l'excédent de mortier en passant la taloche en diagonale sur la surface des carreaux.

Émulsionner à l'aide d'un feutre à émulsion et rincer à l'eau propre en passant une éponge humide ou un kit à joints pour éliminer la totalité du produit émulsionné.

Achever le nettoyage avant durcissement du mortier.

• Si des traces subsistent, utiliser **NETTOYANT ÉPOXY**.

• Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.

La chimie des époxy est sujette à des évolutions de couleur au cours du temps inhérentes à la technologie.